

Torggler

Waterproofing

FLEX 1K

Malta cementizia impermeabilizzante, monocomponente, flessibilizzata e fibrorinforzata, armabile con rete in fibra di vetro, per l'impermeabilizzazione flessibile e la rasatura protettiva di sottofondi cementizi.

- Nuova formula migliorata, con fibre di nuova generazione
- Eccellente lavorabilità e facilità di applicazione
- Ottima adesione al sottofondo
- Impermeabile all'acqua anche in pressione
- Resistente ai cicli di gelo e disgelo
- UV Resistente

CARATTERISTICHE

Flex 1K è una malta cementizia monocomponente, pronta all'uso, di colore grigio, a base di cemento, inerti selezionati a grana fine, speciali polimeri acrilici altamente flessibili, fibre e additivi specifici. Una volta mescolato con acqua si ottiene un impasto di ottima lavorabilità, facilmente applicabile a spatola, anche in verticale senza colature e sfridi, con caratteristiche di ottima adesione al sottofondo. Possiede una elevata flessibilità che permette di sopportare fessurazioni del sottofondo superiori a 0,75 mm. Resiste ai cicli di gelo e disgelo e ai sali disgelanti, ed ha un'ottima resistenza alla diffusione della CO₂. Mantiene una buona elasticità anche a basse temperature.

CAMPI D'IMPIEGO

- Impermeabilizzazioni flessibili superficiali esterne e interne, sottoterra e fuori terra, di supporti cementizi e murature.
- Rasature impermeabili flessibilizzate di intonaci microfessurati.
- Impermeabilizzazione di vasche e contenitori di acqua in calcestruzzo fessurato.
- Risanamento e impermeabilizzazione sotto il rivestimento ceramico di balconi e terrazze di media superficie.



IN COMPLIANCE WITH

CM P

EN 14891

TIPI DI SOTTOFONDO

- Calcestruzzo prefabbricato e gettato a piè d'opera.
- Massetti cementizi ben stagionati*.
- Malte cementizie.
- Intonaci cementizi.

* I massetti sui quali è possibile applicare il prodotto devono essere contraddistinti da una sufficiente compattezza, omogeneità e planarità, e devono essere adatti al trattamento con rivestimenti e impermeabilizzanti a strato sottile, con resistenze meccaniche adeguate alla destinazione d'uso e ragionevolmente con valori in termini di strappo nell'ordine di 1 N/mm².

SPESSORI REALIZZABILI

Spessore complessivo 2 mm.

AVVERTENZE

- Non mescolare mai Flex 1K con altri leganti quali cemento, calce idraulica, gesso, ecc.
- Non riprendere mai con ulteriori aggiunte d'acqua quando l'impasto è rassodato.
- Non usare più il prodotto impastato quando è rassodato, quindi avere cura di preparare di volta in volta una quantità di impasto che possa essere posto in opera entro il suo tempo di lavorabilità.
- Non applicare mai Flex 1K in spessori superiori.
- Non utilizzare Flex 1K nel caso di grandi superfici; in questo caso utilizzare Flex 2K.
- Non utilizzare Flex 1K nel caso di sottofondi cementizi e massetti completamente impregnati di acqua o soggetti a continua rimonta d'acqua e di umidità.
- Non applicare il prodotto su supporti con un tasso di umidità residua superiore al 5%.
- Non applicare mai Flex 1K con temperature inferiori a +5 °C e superiori a +30 °C.
- Proteggere da dilavamento, pioggia e condensa notturna tra una mano e l'altra e comunque per almeno 24 ore dalla posa.
- In condizioni climatiche secche, in presenza di irraggiamento solare diretto, con temperature elevate e ventilazione, proteggere la superficie da una troppo rapida evaporazione dell'acqua d'impasto per almeno 24 ore, utilizzando teli.

TEMPI TECNICI

Tempo di attesa tra una mano e l'altra: da 4 a 6 ore a seconda della porosità del sottofondo e delle condizioni ambientali. Tempo di attesa prima della messa in esercizio: almeno 7 giorni.

CONSUMO

Il consumo di Flex 1K è di circa 1,4 kg/m² per mm di spessore. Il fabbisogno complessivo, per uno spessore totale minimo di 2 mm è di 2,8-3,0 kg/m².

STOCCAGGIO

FLEX 1K conservato in ambiente asciutto e riparato nei sacchi originali chiusi si mantiene per almeno 12 mesi.

CONFEZIONI

Sacchi a valvola da 25 kg.

CERTIFICAZIONI

La resistenza ai raggi UV è documentata dai rapporti di prova 417/09 e 419/09 rilasciati da Elletipi S.r.l, di Ferrara, disponibili su richiesta.

LEGENDA CLASSIFICAZIONE SECONDO EN 14891

TIPI

CM = Prodotto impermeabilizzante per applicazione liquida a base cementizia polimero modificato

DM = Prodotto impermeabilizzante per applicazione liquida in dispersione

RM = Prodotto impermeabilizzante per applicazione liquida a base di resine reattive


CLASSI

01 = Prodotto impermeabilizzante applicato liquido con capacità di crack bridging a -5 °C

02 = Prodotto impermeabilizzante applicato liquido con capacità di crack bridging a -20 °C

P = Prodotto impermeabilizzante applicato liquido resistente

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO



PREPARAZIONE ALLA POSA

I sottofondi devono essere non trasudanti, solidi e regolari ma sufficientemente irruviditi, puliti e sani, privi di oli e grassi, di polvere, di materiale friabile e di sporco in genere, e senza residui di pellicole di pittura, e devono essere adeguatamente stagionati e privi di ritiri significativi. Nel caso di efflorescenze queste devono essere accuratamente rimosse in superficie attraverso pulizia meccanica. Imperfezioni e irregolarità superficiali come nidi di ghiaia, punti erosi o deteriorati, fori di distanziatori dei casseri di armatura, devono essere preventivamente riparate e ugualizzate con un'apposita malta, per esempio Umafix, Rinnova o Monorasante. Laddove è possibile, arrotondare i raccordi pavimentoparete in forma concava ("a sguscio"). Inumidire appena la superficie da impermeabilizzare avendo cura di eliminare con una spugna asciutta ogni film di acqua superficiale.





PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Impastare Flex 1K con il 15-16% di acqua pulita (pari a 3,75-4,00 litri per sacco da 25 kg). Si consiglia di eseguire l'impasto nel seguente modo: in un apposito recipiente versare tutta l'acqua d'impasto, quindi versare il prodotto in polvere lentamente mescolando contemporaneamente l'impasto che si va formando utilizzando un agitatore meccanico (trapano a basso numero di giri con apposita elica). Una volta versata completamente tutta la polvere mescolare finché l'impasto risulta omogeneo e privo di grumi, facendo particolare attenzione a rimuovere dalle pareti e dal fondo del recipiente grumi di materiale non ben mescolato. Lasciare riposare per circa 10 minuti, quindi rimescolare brevemente e se necessario correggere la consistenza con una piccola aggiunta di acqua. L'impasto così preparato rimane lavorabile per circa 1 ora in condizioni normali (a 20 °C); nel caso di temperature più elevate il tempo di lavorabilità si accorcia, nel caso di temperature più basse il tempo di lavorabilità si allunga.



ISTRUZIONI DI POSA

Applicare il prodotto in due mani con spatola americana, in uno spessore massimo di 2 mm per mano, attendendo tra una mano e l'altra un tempo sufficiente per consentire l'indurimento della mano precedente (circa 4-6 ore a 20 °C). Nel caso di applicazione su sottofondi microfessurati, nell'impermeabilizzazione di vasche e contenitori di acqua, e in tutte le applicazioni all'esterno, si consiglia di annegare sempre nella prima mano ancora fresca una rete in fibra di vetro o sintetica, alcali-resistente, di grammatura non inferiore a 150 g/m² e sufficientemente apprettata in



maniera da garantire una buona adesione fra la matrice polimero-cementizia e la rete stessa. In presenza di giunti perimetrali, di dilatazione o di raccordo preesistenti, eseguire la posa in opera delle opportune mani di Flex 1K applicate fino ai bordi e sui primi millimetri dei fianchi del giunto, evitando comunque di intasarlo, aiutandosi eventualmente con l'inserimento di una bandella di polistirolo e/o poliuretano. Dopo sufficiente indurimento dell'ultima mano dell'impermeabilizzante, procedere all'eventuale rimozione della bandella, alla pulizia ed asportazione di eventuali residui dal giunto e quindi alla sua sigillatura, previo intasamento dello stesso, con Silicone Low Modulus. È consigliabile e, nei casi di giunti molto sollecitati e/o nelle situazioni ove l'adesione possa risultare critica, necessario prevedere, la primerizzazione dei fianchi del giunto con Silicone Primer, prima dell'applicazione del sigillante, al fine di garantire le massime prestazioni in termini di tenuta meccanica e di impermeabilità del sistema.

Particolare attenzione dovrà essere adottata nell'impermeabilizzazione in corrispondenza di angoli e/o raccordi pavimento-parete se questi, anche in assenza di giunti di dilatazione, sono caratterizzati da una certa mobilità; in tal caso, prima dell'applicazione delle varie mani di Flex 1K, è da prevedere la posa, a cavallo e lungo la linea in corrispondenza del raccordo, di Nastro Perimetrale Autoadesivo.

La zona adiacente alla linea di raccordo dovrà risultare sufficientemente regolare ed uniforme al fine di garantire un adeguato posizionamento ed una corretta adesione del nastro autoadesivo; qualora ciò non fosse riscontrabile è opportuno regolarizzare preliminarmente l'area con malte e/o rasature tipo Rinnova, Monorasante, Multifinish o Mastofix optando per il prodotto più opportuno a seconda della natura e dello stato del supporto, del grado di irregolarità e delle resistenze meccaniche garantite dallo stesso. La superficie impermeabilizzata con Flex 1K pur possedendo una buona resistenza meccanica, non è adatta a sopportare il traffico continuo di persone e mezzi e la sua resistenza all'urto è limitata, per cui se deve essere pedonabile deve essere opportunamente protetta con un rivestimento ceramico o altra pavimentazione protettiva.

Sulla superficie impermeabilizzata con Flex 1K e indurita almeno 7 giorni, i pavimenti e/o i rivestimenti ceramici possono essere incollati con Tile 900, Tile 700, Tile 500, Tile 480, Tile 450, Tile 350, Tile 250 oppure con Tile 50 impastato con Flex. Nella posa di pavimenti e rivestimenti ceramici rispettare i giunti di dilatazione preesistenti. Nel caso di dubbi sul tipo di adesivo più appropriato interpellare l'Ufficio Tecnico della Torggler Chimica S.p.A. Nel caso di successive lavorazioni interpellare l'Ufficio Tecnico della Torggler Chimica S.p.A. Gli attrezzi impiegati per la posa possono essere puliti con acqua prima dell'indurimento della malta; successivamente la pulizia può avvenire soltanto mediante asportazione meccanica.

DATI TECNICI

DETERMINAZIONI SU PRODOTTO IN POLVERE

Colore: grigio

Consistenza: olvere

Massa volumica apparente (secondo MIT 13)*: 1,15 kg/l

Granulometria (secondo MIT 10)*: 0 – 0,5 mm

DETERMINAZIONI SU IMPASTO FRESCO

Acqua d'impasto: 15-16 % pari a 3,75-4,00 l per sacco da 25 kg

Acqua d'impasto per ottenere una consistenza pari a 21 cm (DIN 18555/2)** 15,0 % pari a 3,75 l per sacco da 25 kg

Consistenza dell'impasto: plastica - spatolabile

Massa volumica impasto fresco (DIN 18555/2)** 1,650 kg/l

Tempo di lavorabilità dell'impasto: ca. 1 ora in condizioni normali (a +20 °C)

Tempo di attesa tra una mano e l'altra: da 4 a 6 ore a seconda della porosità del sottofondo e delle condizioni ambientali.

Tempo di maturazione completa: 28 giorni

Temperatura di applicazione: da +5 °C a +30 °C

DETERMINAZIONI SU PRODOTTO INDURITO

Temperatura di esercizio: da -20 °C a +90 °C

Resistenza allo strappo - aderenza per trazione diretta (sec. DIN 24624)** 0,8 N/mm²

Carico a rottura per trazione a 23°C e 50% u.r. (sec. DIN 53455)
- dopo 7 giorni: 0,80 N/mm²
- dopo 28 giorni: 1,00 N/mm²

Carico a rottura per trazione - 7 gg. a 23 °C e 50% u.r. + 21 gg. Immersione in acqua (sec. DIN 53455) dopo 28 giorni: 0,40 N/mm²

Allungamento % a rottura a 23 °C e 50% u.r. (sec. DIN 53455)
- dopo 7 giorni: 12,0 %
- dopo 28 giorni: 10,0 %

Allungamento % a rottura - 7 gg. a 23 °C e 50% u.r. + 21 gg. immersione in acqua (sec. DIN 53455) dopo 28 giorni: 4,0 %

Riduzione percentuale dell'allungamento a rottura dopo 2000 ore di esposizione UV (sec. EN 1062-11) 0 %

Variazione d'aspetto dopo 2000 ore di esposizione UV (sec. EN 1062-11) Nessuna formazione di bolle o fessure, nessuna esfoliazione. Variazione di colore dell'area esposta.

Permeabilità al vapore d'acqua μ (sec. EN 1015-19): 270

Impermeabilità (sec. DIN 1048)**
- 28 giorni a 1,5 bar di pressione idrostatica positiva: resiste
- carico massimo in pressione idrostatica positiva: 3 bar
- carico massimo in pressione idrostatica negativa: 0,5 bar

DETERMINAZIONI SU PRODOTTO INDURITO SECONDO EN 14891 VALORI

Adesione mediante trazione iniziale*** (EN 14891 A.6.2) 1,5 N/mm² $\geq$ 0,5 N/mm²

Adesione a trazione dopo immersione in acqua*** (EN 14891 A.6.4) 0,8 N/mm² $\geq$ 0,5 N/mm²

Adesione a trazione dopo esposizione al calore*** (EN 14891 A.6.5) 2,0 N/mm² $\geq$ 0,5 N/mm²

Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo*** (EN 14891 A.6.6) 0,7 N/mm² $\geq$ 0,5 N/mm²

Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce*** (EN 14891 A.6.9) 0,8 N/mm² $\geq$ 0,5 N/mm²

Impermeabilità all'acqua secondo EN 14891 A.7 nessuna penetrazione, aumento di peso $\leq$ 20 g

Capacità di sormonto (crack bridging ability) in condizioni standard: (EN 14891 A.8.2) $> 0,75$ N/mm² $\geq 0,75$ N/mm²

Adesione a trazione dopo immersione in acqua clorata*** (EN 14891 A.6.8) 1,2 N/mm² $\geq 0,75$ N/mm²

Certificazioni (EN 14891) CM P

(*) I metodi interni Torggler (MIT) sono disponibili su richiesta.

(**) Secondo capitolato, i parametri sono stati determinati con la quantità d'acqua necessaria ad ottenere una consistenza pari a 21 ± 1 cm (consistenza spatolabile).

(***) Valori ottenuti con adesivo cementizio di tipo C2 secondo EN 12004 (Tile 50 + Flex)

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler Chimica S.p.A. si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero non risultare più valide. Il presente stampato sostituisce quello precedente. Versione 05.2019